Merkel Arolan II 6215

1. Особенности
Arolan II состоит из высокоизносостойкой арамидной пряжи. Интенсивная пропитка пряжи PTFE и универсальным, устойчивым антифрикционным средством обеспечивают долговечность набивки. Высокая устойчивость к истиранию, а также температурные и химические характеристики, позволяют применять Arolan II во многих отраслях промышленности.

- Прочный и долговечный.
- Исключительно износостойкий.

2. Применение
Центробежные насосы, клапанная арматура.

3. Область применения

Рабочее давление:	Центробежные насосы:	25 бар
	Арматура:	100 бар
Температура:		–50 °C до +280 °C
Скорость:	Центробежные насосы:	26 м/с
Значение pH:		1–13

4. Среды
Холодная и горячая вода, растворы солей, органические растворители, углеводороды, масла, смазки, разбавленные кислоты и щелочи.

© 2007 Freudenberg Simrit GmbH & Co. KG

5. Номенклатурныйп перечень Arolan II

Arolan II

мм ⊟	дюйм ⊟	г/м	м/кг	кг/пакет	Артикул № **6215-**
3		13	76,9	1	24 - 195260
3,2	1/8	13	76,9	1	24 - 188487
4		22	45,5	1	24 - 181505
4,8	3/16	35	28,6	1	24 - 188492
5		35	28,6	1	24 - 181506
6		50	20	1	24 - 172093
6,4	1/4	56	17,9	1	24 - 180316
7,9	5/16	90	11,1	2	24 - 175048
8		90	11,1	2	24 - 175041
9,5	3/8	126	7,9	2	24 - 175049
10		140	7,1	2	24 - 177176
12		200	5	3	24 - 175522
12,7	1/2	225	4,4	3	24 - 175051
14		255	3,9	3	24 - 170381
14,3	9/16	255	3,9	3	24 - 175052
15		290	3,4	3	24 - 175638
15,9	5/8	330	3	3	24 - 180327
16		330	3	3	24 - 181718
18		420	2,4	3	24 - 180328
19		435	2,3	3	24 - 178406
19,1	3/4	435	2,3	3	24 - 175053
20		480	2,1	5	24 - 174987
22		580	1,7	5	24 - 188238
22,2	7/8	580	1,7	5	24 - 193003
25		750	1,3	10	24 - 181719
25,4	1	750	1,3	10	24 - 183106

ℹ Кольца и остальные размеры по заказу

6. Пример заказа

Arolan II - 3 мм ⊟ - Артикул № 24 - 195260

7